

CERTIFICATO DI ATOSSICITA' NON - TOXICITY CERTIFICATE



FONDAZIONE LABORATORIO PROVE MATERIE PLASTICHE
POLITECNICO DI MILANO

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 10976540152

Fondazione Laboratorio Prove Materie Plastiche
Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 MILANO
Tel. 02/706.30.879 - Fax. 02/2399.3266

RAPPORTO DI PROVA N° 128/96

Milano, 22 Luglio 1996

RICHIEDENTE: TUBIPLAST DI V. FERRARA - PADULA SCALO (SA)
CAMPIONI DICHIARATI: n° 1 campione di tubo in PP copolimero Random Tipo 3.
Protocollo n° 201/96. Data ricevimento campioni: 02.07.96. Data inizio prove: 12.07.96.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

1. *Determinazione della Migrazione Globale in acqua (Circ. n° 102 del 02.12.78 del Ministero della Sanità)*

Condizioni di prova: temperatura = 40°C
tempo di contatto = 24 ore

Risultato di prova: p.p.m. 6

(Limite massimo di migrazione consentito dalla Circ. n° 102 del 02.12.78 del Ministero della Sanità: p.p.m. 50).

...///...

Coordinatore Responsabile delle prove: R. Franzese



FONDAZIONE
LABORATORIO PROVE MATERIE PLASTICHE
IL DIRETTORE
Prof. Mario Pegoraro